

44A COLA DE CONTACTO

Data: 18/03/06

Pág. 1 de 1

Dados técnicos:

Base	Borracha sintética (policloropreno)
Consistência	Líquida
Sistema de secagem	Secagem física e cristalização
Tempo aberto (*)	10 a 15 min.
Densidade	Ca. 0,87 g/mL
Viscosidade	Aprox. 3000 mPA.s
Consumo	Aprox. 300 ml/m ²



(*) Estes parâmetros podem variar em função das condições ambientais, com temperatura, humidade, superfície, etc.

Descrição:

A cola de contacto 44A é um adesivo universal pronto a usar, com solventes, sem tolueno, e à base de borracha e resinas sintéticas.

Características:

- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Resistente à humidade
- Fácil aplicação

Utilizações:

- Colagem da maioria dos materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça e plásticos, entre si ou aos mais diversos substratos
- Colagem de painéis sintéticos e outros revestimentos a madeira, metal e aglomerados

Apresentação:

Cor : amarela

Embalagem: 50 ml (bisnaga), latas de 250mL, de 500mL e 1 litro.

Conservação:

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C.

Materiais:

Aplicável a todo o tipo de superfícies, com excepção de PS, PP e PE.

Os materiais devem estar limpos de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam uma boa aderência. Aconselha-se a fazer provas prévias de aderência sobre cada material.

Modo de aplicação: aplicar a cola aos dois materiais a colar com escova ou pente para cola com dentes finos. Esperar aprox. 10 minutos e pressionar fortemente os materiais (eventualmente, bater as superfícies com um maço de borracha).

Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +35°C

Limpeza: com produto de limpeza SOUDAL 90A

Reparação: com cola de contacto 44A

Observações:

De referir que a força final de colagem depende da pressão aplicada inicialmente e não da duração da mesma.

Conselhos de segurança:

Respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho. Trabalhar em locais bem ventilados (se a área não for suficientemente ventilada, usar equipamento de respiração autónomo). Não fumar. Consultar a etiqueta para mais informação.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, aconselha-se sempre a fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.