

69A COLA À BASE DE ALCOÓL PARA PARQUET

Data: 23/07/08

Pág. 1 de 1

Dados técnicos:

Base	Acetato polivinílico
Consistência	Líquido
Sistema de secagem	Secagem física e cristalização
Tempo de Abertura (*)	5 a 10 min.
Tempo de secagem (*)	Aprox. 24H
Densidade	Ca. 1,1 g/ml
Consumo	Ca. 800g/m ²

(*) Estes valores podem variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superfícies.



Descrição:

69A Cola à base de Alcool para Parquet é uma cola Pronta a utilizar, sem dissolventes, à base de acetatos polivinílicos e resinas sintéticas.

Características:

- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Boa aderência
- Qualidade profissional

Utilização:

- Colagem de todos os tipos de parquet sobre materiais porosos.
- Colagem de parquet mosaico e de parquet inglês.

Conservação:

24 meses em embalagem fechada, conservada entre os 5°C e os 25°C.

Materiais:

Aplica-se a todos os materiais porosos e estáveis. Os materiais têm de estar permanentemente secos e limpos de pó e gordura.

Tratamento prévio: Se o material é irregular, uma camada de regularização é necessária.

É aconselhável fazer uma prova de aderência em cada material.

Aplicação:

Modo de aplicação: Aplicar com uma espátula para a cola 3 mm, sobre o material, que pode ser coberto em 5 minutos. Apertar ou firmar o parquet com um martelo de borracha, eventualmente, colocar objectos pesados (ex. sacos de areia) sobre o parquet durante 24 horas para manter o parquet no local desejado.

Temperatura de aplicação: +15°C a +30°C

Limpeza: white spirit, metanol

Reparação: com 69A Cola Alcoólica para Parquet.

Conselhos de segurança:

Há que respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho. Uma boa ventilação no posto de trabalho é imprescindível. Não fumar. Se não existir suficiente ventilação, é necessário proteger a respiração.

Observações:

Climatização do parquet durante 24 horas. Deixar junto ao rodapé algum espaço para uma junta de dilatação (observar as prescrições dos fabricantes de parquet). Depois de 48 horas, o parquet pode ser lixado e envernizado.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.