

SILIRUB P2

Data: 30/09/04

Pág. 1 de 2

Revisão: 09/2004

Dados Técnicos:

Base	Polisiloxane
Consistência	Pasta
Sistema de Cura	Cura por humidade
Formação de pele (20°C/65% R.H.)	Ca. 5 min.
Taxa de Cura (20°C/65% R.H.)	Ca. 2 mm/24h
Resistência (DIN 53505)	30 ± 5 Shore A
Gravidade Específica (DIN 53479)	1,20 g/mL
Temperatura de Resistência	60°C a +180°C
Recuperação Elástica (ISO 7389)	> 80 %
Distorção máxima permitida	± 25 %
Módulo de Elasticidade 100 % (DIN 53504)	0,60 N/mm ²
Tensão Máxima (DIN 53504)	1,15 N/mm ²
Alongamento até à Ruptura (DIN 53504)	500 %



Descrição:

Silirub P2 é um selante monocomponente neutro e elástico de alta qualidade, à base de silicones.

Características:

- Aplicação muito fácil
- Permanência da cor, resistente aos raios UV
- Permanece elástico após a cura
- Muito boa aderência sobre os mais diversos materiais
- Pode ser pintado com tintas à base de solventes

Aplicações:

Selagem de juntas que têm de ser pintadas
Todo o tipo de trabalhos de vitrificação

Apresentação:

Cor: Transparente, branco, cinzento, castanho, outras cores sob pedido
Embalagem: Cartucho de 310mL, sob pedido bolsas de 310mL, 600mL

Conservação:

12 meses em embalagem fechada, armazenada em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°.

Materiais:

Tipo: todo o tipo de superfícies
Estado da Superfície: limpo, seco e livre de pó e de gordura
Preparação: superfícies porosas com pressão da água, aplicações devem ser utilizar o primário Primer 150
Não é necessário primário nas superfícies não porosas.

Recomenda-se a realização de um teste preliminar de compatibilidade.

Dimensão da Junta:

Largura Mínima: 5mm
Largura Máxima: 30mm
Profundidade Mínima: 5mm

Recomendação: 2 x profundidade = largura

SILIRUB P2

Data: 30/09/04
Revisão: 09/2004

Pág. 1 de 2

Aplicação:

Método: pistola de aplicação manual ou pneumática

Temperatura de aplicação: +5°C a +35°C

Limpeza: com white spirit imediatamente após a sua utilização

Acabamento: com uma solução à base de água e sabão, antes da formação de pele

Reparação: com Silirub P2

Recomendações de Higiene e de Segurança:

Respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho.

Consultar a etiqueta para mais informações.

Observações:

- Neutralidade química (pH=7)
- Dada a diversidade de tintas disponíveis, recomendamos a realização de testes de compatibilidade antes da sua aplicação
- De realçar que o selante é elástico e a maioria das tintas não. Como tal, a superfície a pintar pode rachar nas juntas com movimento.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, aconselha-se sempre a fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.